SLK Cement
Сухоложскцемент

Приложение 13 И-5(ОТК) В 3.0 изм. 0.3

Филиал «Сухоложскцемент» ООО «СЛК Цемент»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I,
КЛАССА ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ
ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 30515-2013	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКИ	
1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ			
Содержание минеральных добавок в т.ч. вспомогательный компонент - известняк	от 0 до 5 %	5.0	%
Потери при прокаливании ППП	не более 5 %	2.67	%
Оксид кремния SiO_2	не нормируется	19.7	%
Оксид алюминия Al_2O_3	не нормируется	4.2	%
Оксид железа Fe_2O_3	не нормируется	3.3	%
Оксид кальция CaO	не нормируется	62.0	%
Оксид магния MgO	не нормируется	3.9	%
Щелочные оксиды в пересчете на Na_2O (Na_2O + 0,658 K_2O)	не нормируется	0.73	%
Нерастворимый остаток	не более 5 %	0.4	%
Оксид серы SO_3	не более 3,5 %	3.1	%
Хлор-ион Cl	не более 0,1 %	0.02	%
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ 30744-2001			
Тонкость помола (остаток на сите № 009)	не нормируется	0.6	%
Удельная поверхность по Блейну	не нормируется	3900	см2/г
Сроки схватывания: начало	не ранее 60 мин	140	мин
конец	не нормируется	225	мин
Равномерность изменения объема (расширение)	не более 10 мм	0.50	мм
Нормальная густота	не нормируется	27.75	%
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001 (при В/Ц = 0,5)			
При изгибе в возрасте 2 суток	не нормируется	5.6	МПа
в возрасте 28 суток	не нормируется	9.1	МПа
При сжатии в возрасте 2 суток	не менее 10 МПа	28.0	МПа
в возрасте 28 суток	не менее 42,5 МПа не более 62,5 МПа	57.1	МПа
4. СОСТАВ КЛИНКЕРА			
Трехкальциевый силикат C3S	не нормируется	63.0	%
Двухкальциевый силикат C2S	не нормируется	14.6	%
Суммарное содержание трехкальциевого силиката и двухкальциевого силиката (C3S + C2S)	не менее 67 %	77.6	%
Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF	не нормируется	10.4	%
Трехкальциевый алюминат C3A	не нормируется	6.1	%
Оксид магния MgO	не более 5 %	3.9	%
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния CaO/SiO_2	не менее 2	3.0	
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ			
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в цементе Аэфф по результатам периодических испытаний	не более 370 Бк/кг	103	Бк/кг

• Разрешен к применению в качестве строительного материала на основании Протокола № 24554 от 30.10.2020г.

• Сертифицирован в системе обязательной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 31108-2016 и ГОСТ 30515-2013. Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00282/20 (действителен по 01.12.2021г.)

• Применяется для изготовления бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций и элементов при высоких требованиях к прочности в марочном возрасте.