

Филиал «Коркино» ООО «СЛК Цемент»

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I, КЛАССА ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ (ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5H ГОСТ 31108-2020)

(ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ	Л I 42,5H ГОСТ 31108-2020)			
•	НОРМАТИВ	СРЕДН	СРЕДНЕЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГОСТ 31108-2020,	•		
	ΓΟCT 30515-2013			
1. ХИМИЧЕС	КИЙ СОСТАВ			
Содержание минеральных добавок				
в т. ч. вспомогательный компонент	от 0 до 5 %	5	%	
Потери при прокаливании ППП	не более 5 %	3,0	%	
Оксид кремния SiO2	не нормируется	18,9	%	
Оксид алюминия Al2O3	не нормируется	4,9	%	
Оксид железа Fe2O3	не нормируется	4,2	%	
Оксид кальция СаО	не нормируется	63,2	%	
Оксид магния MgO	не более 5 %	2,0	%	
Щелочные оксиды в пересчете на Na2O (Na2O + 0,658 K2O)	не нормируется	0,4	%	
Нерастворимый остаток	не более 5 %	0,5	%	
Оксид серы SO3	не более 3,5 %	3,0	%	
Хлор-ион CI	не более 0,1 %	0,01	%	
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕР	ИСТИКИ ПО ГОСТ 30744-2001	•		
Тонкость помола (остаток на сите № 008)	не нормируется	0,0	%	
Удельная поверхность по Блейну	не нормируется	3427	см2/г	
Сроки схватывания: начало	не ранее 60 мин	204	мин	
конец	не нормируется	284	мин	
Равномерность изменения объема (расширение)	не более 10 мм	0,50	ММ	
Нормальная густота	не нормируется	29,3	%	
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО І	ГОСТ 30744-2001 (при В/Ц = 0,5)			
При изгибе в возрасте 2 суток	не нормируется	5,4	МПа	
в возрасте 28 суток	не нормируется	8,5	МПа	
При сжатии в возрасте 2 суток	не менее 10 МПа	26,0	МПа	
в возрасте 28 суток	не менее 42,5 МПа	59,0	МПа	
	не более 62,5 МПа			
4. COCTAE	В КЛИНКЕРА			
Трехкальциевый силикат C3S	не нормируется	67,0	%	
Двухкальциевый силикат C2S	не нормируется	9,6	%	
Суммарное содержание трехкальциевого силиката и	не менее 67 %	76,6	%	
двухкальциевого силиката (C3S + C2S)				
Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF	не нормируется	14,0	%	
Трехкальциевый алюминат СЗА	не нормируется	6,3	%	
Оксид магния MgO	не более 5 %	1,7	%	
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния CaO/SiO₂	не менее 2	3,1		
5. ХАРАКТЕРИСТИ	КА БЕЗОПАСНОСТИ			
Значение удельной эффективной активности естественных	не более 370 Бк/кг	68,23	Бк/кг	
радионуклидов в цементе Аэфф по результатам периодически испытаний	ких	,		

[•] Разрешен к применению в качестве строительного материала на основании Протокола № 6172/23 от 27.12.2023г.

[•] Сертифицирован в системе обязательной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 31108-2020 и ГОСТ 30515-2013. Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CЦ01.B.00748/23 (действителен до 25.05.2024г.)

[•] Используется при изготовлении бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций и элементов при высоких требованиях к прочности в марочном возрасте