



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79;

факс (343) 374-01-91

Реквизиты: ОКПО 01922032 ОИРП 1056603530510 ИПП/КПП 6670081969/661243001

Фактический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский, проспект Победы 97, тел. (3439) 37-09-90,  
факс (3439) 37-03-90

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710344  
Дата внесения сведений в реестр  
Аккредитованных лиц 05.02.2021

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции,  
заместитель главного врача филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в городе Каменск-  
Уральский, Каменском районе,  
Сухоложском и Богдановическом



Е.В. Фефилова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 05/12266-23**

Заключение составлено 17.07.2023

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 11/525 от 16.01.2023

Заявление(заявка) № 66-20/365-2023 от 16.01.2023

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Портландцемент класса прочности 42,5 нормальноотвердеющий ЦЕМ I 42,5НБ5 Технологическая линия; срок годности: -; объем партии: серийное производство; упаковка: в упаковке; условия хранения: соответствуют НД

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ООО "СЛК ЦЕМЕНТ", имущественный комплекс ООО "СЛК ЦЕМЕНТ" Юридический адрес:624803, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Кунарякая ул., д. 20

Фактический адрес:624803, Свердловская обл., г.Сухой Лог, г. Сухой Лог, Кунарякая ул., 20

6. НД на продукцию: ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия"

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛК ЦЕМЕНТ" г. Сухой Лог, Кунарякая ул., д. 20

8. Образец (пробу) отобрал(а) Меркушев А.В., ведущий инженер

9. Место, время и дата отбора: ООО "СЛК ЦЕМЕНТ", имущественный комплекс ООО "СЛК ЦЕМЕНТ", 624803, Свердловская обл., г.Сухой Лог, г. Сухой Лог, Кунарякая ул., 20  
04.07.2023 09:10

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. ИД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 05/12266-23 от 17.07.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370. Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Заведующий ООУГ, врач по общей гигиене

Соколов С. А.

(Сертификат 0266241502331 от 26.10.2018 г. "Общая гигиена")



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в  
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и  
Богдановическом районах»**

**Испытательный лабораторный центр  
(Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»)**

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-01-91

Реквизиты: ОКПО 01922032 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/661243001

Фактический адрес: проспект Победы 97, г. Каменск-Уральский, 623418 тел. (3439) 37-09-90, факс (3439) 37-03-90  
проезд Строителей, 7А, г. Сухой Лог, 624800 тел.: (34373) 6-46-20

e-mail: mail\_05@66.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ RA.RU.510432  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.04.2016



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом организации  
лабораторного контроля и метрологического  
обеспечения – химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в Свердловской области в  
городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановическом  
районах", руководитель ИЛЦ

Л.В. Голощапова  
17.07.2023

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 05/12266-23 от 17.07.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛК ЦЕМЕНТ"

2. **Юридический адрес:** г. Сухой Лог, Кунарская ул., д. 20

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Портландцемент класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий ЦЕМ I 42,5Н5 Технологическая линия; срок годности: -; объем партии: серийное производство; упаковка: в упаковке; условия хранения: соответствуют НД

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "СЛК ЦЕМЕНТ", имущественный комплекс ООО "СЛК ЦЕМЕНТ"

Юридический адрес: 624803, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Кунарская ул., д. 20

Фактический адрес: 624803, Свердловская обл., г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, Кунарская ул., 20

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "СЛК ЦЕМЕНТ", имущественный комплекс ООО "СЛК ЦЕМЕНТ", 624803, Свердловская обл., г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, Кунарская ул., 20

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.07.2023 09:10

Ф.И.О., должность: Меркушев А.В., ведущий инженер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.07.2023 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 11/525 от 16.01.2023

Заявление(заявка) № 66-20/365-2023 от 16.01.2023

Проба отобрана заказчиком. За отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком, ИЛЦ ответственности не несет.

8. НД на продукцию: ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия"

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 03.23.12266 т 5/62

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

МР ВНИИФТРИ 1993 Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Активность радионуклидов в счетных образцах.

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы ТВН-10к	0205893	20336-00	С-СЕ/23-08-2022/183813172 от 23.08.2022	22.08.2023
2	Гамма-бета-спектрометр Спектр 1С Спектр 1Б	60	16674-97	С-СЕ/26-07-2022/173626908 от 26.07.2022	25.07.2023

13. Место осуществления деятельности: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97; корпус 2

#### 14. Радиологические исследования

Образец поступил 04.07.2023 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12266

дата начала испытаний 04.07.2023 12:30 дата выдачи результата 13.07.2023 10:40

№	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг
1	163±20	63,9±5,2	6,8±2,5	-
2	164±28	58,7±4,7	9,0±3,5	-
3	144±20	64,1±5,1	7,2±2,5	-
4	145±16	63,3±5,1	7,5±2,0	-
5	155±14	63,1±5,1	7,8±2,7	-
Среднее	154±36	62,6±8,8	7,7±4,1	87±11

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Широбоков С. Л., зав.лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Байнова С. М., сотрудник пробоприемки

конец протокола испытаний № 05/12266-23 от 17.07.2023